

DELLITE® 72T

Dellite® 72T è una nanoclay derivante da una montmorillonite naturale purificata intensamente e modificata con un sale ammonico quaternario (di di (sego idrogenato) dimetil ammonio).

Dellite® 72T è un additivo per polimeri, usato per migliorare alcune proprietà fisiche, termiche e meccaniche della matrice polimerica.

Applicazioni

- Poliolefine
- Poliesteri
- Polistirene
- Etilene Vinil Acetato
- Poliammidi
- Resine epossidiche e acriliche
- Gomme ed elastomeri
- (...)

Vantaggi della Dellite® 72T in sistemi polimerici

- Barriera a Ossigeno, CO₂ e vapore d'acqua
- Stabilità termica
- Durezza
- Riduzione del punto di frattura allo stato fuso
- Resistenza a solventi e prodotti chimici
- Diminuzione di peso
- Diminuzione della fibra di vetro
- Controllo reologico
- Trasmissione UV
- Ritardante di fiamma e antigocciolamento

Dati fisici e chimici

		DELLITE® 72T
Colore		biancastro
Umidità	[%]	3 (max)
Perdita alla calcinazione	[peso %]	36 – 38
Granulometria (a secco)	[µm]	7-9 (medio)
Granulometria dopo la dispersione	[nm]	1x500 (medio)
Modificante		cloruro di di (sego idrogenato) dimetil ammonio
Peso specifico	[g/cm ³]	1,7
Densità apparente	[g/cm ³]	0,45

Incorporazione

• Sistemi termoplastici

L'incorporazione di Dellite® 72T all'interno di un sistema termoplastico può variare a seconda del tipo di applicazione come segue:

- Addizionando fino al 50% di Dellite® 72T in un masterbatch e diluendo il master nel compound finale.
- Addizionando direttamente la Dellite® 72T nel compound.

- **Sistemi termoindurenti**

L'incorporazione della Dellite® 72T in un sistema termoindurente può essere realizzata con i metodi seguenti:

- a) Miscelando la quantità desiderata di Dellite® con la resina ed aggiungendo successivamente l'agente reticolante e gli altri additivi.
- b) Miscelando la quantità desiderata di Dellite® con l'agente reticolante ed aggiungendo successivamente la resina e gli altri additivi.
- c) La resina, l'agente reticolante e gli altri additivi sono miscelati, quindi la Dellite® 72T viene aggiunta successivamente.

Dosaggio

I quantitativi tipicamente usati sono dell'ordine di 1-5% (riferimento al peso totale del sistema).

Stabilità di stoccaggio e imballaggio

Il prodotto non subisce significative variazioni entro un anno dalla data di produzione.

E' consigliabile stoccare il materiale in un luogo secco all'interno di sacchi chiusi. L'imballo è costituito da sacchi di carta contenenti un peso netto di 25kg, disposti su palette di legno da 1200 kg l'una.

Imballi diversi sono disponibili se richiesti.

Le informazioni riportate in questo bollettino si basano sullo stato delle nostre conoscenze alla data di pubblicazione e sono ritenute accurate, ma non costituiscono alcun impegno o garanzia da parte nostra. Gli acquirenti e gli utilizzatori devono fare le proprie valutazioni, secondo le proprie specifiche esigenze e requisiti. Tali informazioni possono essere variate senza preavviso. Le caratteristiche e prestazioni vincolanti sono indicate nella nostra Specifica di Vendita.
