

Foundry Rimozione delle scorie


DESCORIL®

Perlite che una volta a contatto con il metallo liquido e per effetto della temperatura si espande termicamente inglobando le scorie che si formano durante l'elaborazione della ghisa

DESCORIL

APPEARENCE COLORE <i>COLEUR</i>		White-gray Grigio chiaro Gris-blanc
LOSS IGNITION PERDITA AL FUOCO <i>PERTE FEU</i>	[%]	2,8
BULK DENSITY PESO SPECIFICO APP. POIDS SPECIF. THEORIQUE	[kg/l]	1,1
THERMAL EXPANSION COEFF.ESPANSIONE EXPANSION THERMIQUE	[%]	25
GRAIN SIZE GRANULOMETRIA GRANULOMETRIE	[mm]	0,3-1,0

Chemical Analysis (typical)



Le informazioni riportate in questo bollettino si basano sullo stato delle nostre conoscenze alla data di pubblicazione e sono ritenute accurate, ma non costituiscono alcun impegno o garanzia da parte nostra. Gli acquirenti e gli utilizzatori devono fare le proprie valutazioni, secondo le proprie specifiche esigenze e requisiti. Tali informazioni possono essere variate senza preavviso. Le caratteristiche e prestazioni vincolanti sono indicate nella nostra Specifica di Vendita.