

LAVIOSA VISCOGEL™ S7C

Descrizione

LAVIOSA VISCOGEL™ S7 C è un nuovo efficace additivo reologico ad alte prestazioni, per sistemi a solventi organici di media o alta polarità, non contiene ingredienti o additivi di origine animale. E' costituito da materiali di origine vegetale o sintetica. LAVIOSA VISCOGEL™ S7C impartisce caratteristiche tixotropiche,

controllo dell'adesione, eccellente uniformità dello spessore ed evita la separazione dei pigmenti che si potrebbe verificare a seguito di immagazzinamenti per lungo tempo.

LAVIOSA VISCOGEL™ S7C è un'argilla bentonitica altamente purificata, modificata organicamente con un sale di ammonio quaternario.

INCI name: BENTONITE

FDA Approval for indirect Food Applicant: 21 CFR 1175.300

Tab: DATI CHIMICO-FISICI

COMPOSIZIONE	COLORE	ASPETTO	DENSITA' APPARENTE	UMIDITA'
argilla smectitica con sale di ammonio quaternario	biancastro	polvere impalpabile	0.4 – 0.6 g/cm ³	3 %

Applicazioni

I campi di applicazione del LAVIOSA VISCOGEL™ S7C sono: smalti per unghie, rossetti e coloranti per uso cosmetico.

LAVIOSA VISCOGEL™ S7 C mostra proprietà particolarmente performanti in solventi aromatici, cellosolve, acetati, chetoni, glicoli ed alcoli. Leganti ad alta polarità come nitrocellulosa, resine uretaniche, ammidiche, esteree, epossidiche, acriliche, viniliche, e catrami di carbon fossile, sono quindi compatibili con LAVIOSA VISCOGEL™ S7 C.

Incorporazione

LAVIOSA VISCOGEL™ S7 C, come gli altri tipi di argille organofile convenzionali, per la sua completa delaminazione, sia energia meccanica, ottenuta applicando una adeguata forza di taglio, che energia chimica (attivatore polare), così da aumentare oltremodo la viscosità del gel. Poiché l'attivazione non richiede necessariamente temperature elevate, si preferisce operare a temperatura ambiente.

Gli attivatori polari migliori sono alcoli a basso peso molecolare Il carbonato di propilene può essere utilizzato anche in assenza di acqua.

Tab: Dosaggio dell'attivatore chimico (calcolato sul peso del LAVIOSA VISCOGEL™)

METANOLO/H ₂ O (95:5)	ETANOLO/H ₂ O (95:5)	ACETONE/H ₂ O (95:5)	CARBONATO DI PROPILENE (95:5)	CARBONATO DI PROPILENE
33 %	50 %	60 %	33 %	33 %

Si raccomanda in ogni caso di determinare sperimentalmente il dosaggio ottimale dell'attivatore: il difetto o l'eccesso di questi implica una diminuzione della viscosità.

Alcuni metodi utilizzati per incorporare LAVIOSA VISCOGEL™ S7 C sono:

1. Tecnica "in-situ". LAVIOSA VISCOGEL™ S7 C viene addizionato direttamente in polvere alla miscela solvente/resina prima dell'aggiunta del pigmento e della macinazione. Eventuale tensioattivi devono essere aggiunti per ultimi.
2. Tecnica del "pregel". LAVIOSA VISCOGEL™ S7 C viene disperso per ottenere un pregel, come descritto in precedenza, in un solvente opportuno ad una concentrazione del 5-10% in presenza di attivatore polare. Il gel attivato viene addizionato alla soluzione dei leganti ed agitato. Dopo l'aggiunta del pigmento la miscela viene finalmente macinata.

Dosaggio

Il dosaggio dipende strettamente dal tipo di sistema, dal grado di finezza dello stesso o dalle proprietà che si intende impartirgli. Nei prodotti cosmetici il dosaggio tipico è compreso tra 0,2% e 3% di LAVIOSA VISCOGEL™ S7 C: questa quantità è sufficiente per impartire buone proprietà antisedimentanti agli smalti per unghie e in tutte le applicazioni in cui queste performance sono richieste.

Stabilità Durante Lo Stoccaggio E Imballaggio

Il prodotto non si deteriora in modo significativo in un periodo di 36 mesi. Si consiglia di effettuare lo stoccaggio in sacchi chiusi in un luogo asciutto e riparato. L'imballaggio consiste in sacchi di carta da 25 Kg di peso netto su pallet da 720 Kg ciascuno.

Le informazioni riportate in questo bollettino si basano sullo stato delle nostre conoscenze alla data di pubblicazione e sono ritenute accurate, ma non costituiscono alcun impegno o garanzia da parte nostra. Gli acquirenti e gli utilizzatori devono fare le proprie valutazioni, secondo le proprie specifiche esigenze e requisiti. Tali informazioni possono essere variate senza preavviso. Le caratteristiche e prestazioni vincolanti sono indicate nella nostra Specifica di Vendita.